



Polyjoint Agrea® distribué
par Vue sur Cour.

AGREA / ZI DES CARRIÈRES
57925 DISTROFF
TÉL./FAX : 03 82 83 71 85



Composition :

Le **Polyjoint Agrea®** est composé de plusieurs liants synthétiques à hautes performances, d'un liant hydraulique et de minéraux de très grande qualité. Étudié spécifiquement pour les joints de pavés, ce produit innovant présente un intérêt majeur pour ses excellentes caractéristiques mécaniques et sa grande facilité de mise en oeuvre.

Caractéristiques du produit :

- Stabilise entre eux un ensemble de pavés mais permet la souplesse nécessaire à cet ensemble pour absorber toutes les sollicitations mécaniques de circulation ou de stockage
- Evite le poinçonnement entre pavés et réduit à néant les effets de freinage ou démarrage, causes habituelles de désordre
- Assure un perméabilité
- Résiste aux cycles des intempéries
- Limite la propagation des mousses et herbes folles. Particulièrement recommandé pour les ouvrages en pente ou fortement sollicités
- Coloris disponibles : ton pierre / ton gris / ton rose pierre

Domaines d'application :

- L'aménagement extérieur chez le particulier : allée, accès garage, terrasse, dallage de piscine, etc.
- L'aménagement urbain, pour les collectivités : trottoir, place, rue piétonne, parking, etc.

Mise en oeuvre :

- Poser le **Polyjoint Agrea®** de manière régulière dans les vides entre pavés à l'aide d'un balai brosse
- Compacter la surface à l'aide d'une dame vibrante protégée de caoutchouc
- Renouveler l'apport en **Polyjoint Agrea®**
- S'assurer que la surface est parfaitement nettoyée afin d'éviter d'éventuelles traces du **Polyjoint Agrea®** lorsqu'il sera humidifié
- Humidifier en fine pluie toute la surface jointoyée jusqu'à saturation
- Renouveler l'humidification 2 à 3 fois à intervalle de 10 à 15 minutes en s'assurant que le **Polyjoint Agrea®** ait bien été humidifié sur toute l'épaisseur du pavé

La prise du **Polyjoint Agréa®** est assurée dans un délai de 24 à 48 heures selon les conditions météorologiques.

Précautions d'emploi :

- La surface pavée doit être impérativement sèche
- Le **Polyjoint Agrea®** ne se pose que sur sous-couche drainante calibrée : sable 0/6 mm, gravillons concassés ou vitrifiés de granulométrie 0/2 à 0/4 mm
- L'épaisseur minimum de pose doit être supérieure à 4 cm
- La largeur du vide entre pavés doit être égale à la largeur de l'écarteur (2 mm) augmentée d'un espace de pose 1 mm soit un joint de 3 mm minimum
- Ne pas exécuter de travaux par température inférieure à 5°C, ni sous la pluie
- Les sacs peuvent être stockés 6 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé

Consommation :

Un sac de **Polyjoint Agrea®** permet de traiter une surface d'environ 5 à 8 m² en fonction du volume et de l'importance des joints à réaliser.

Conditionnement :

- En sac papier de 25 Kg
- 48 sacs sur palette perdue
- Protection de la palette : housse plastique

Sécurité d'emploi :

- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Contient du ciment *Portland* :
 - irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
 - en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau
 - consulter un médecin en cas de persistance de l'irritation ou en cas d'ingestion
 - porter des gants appropriés



Xi - Irritant

